

LEÍRÁS Az EUROPOL egy pasztomer típusú bitumenes vízszigetelő lemez. Desztillált bitumen poliolefin polimerekkel modifikált keveréknek és egy nagy méretstabilitást és izotróp jellegű üvegszállal erősített nem szőtt poliészter szövet hordozó kombinációján alapul. A lemezek gyártása meleg technológiával történik, a hordozó betétnek a vízszigetelő anyag folyékony állapotában történő átításával, majd ezt követően a lemez végleges vastagsága hengersonon kerül kialakításra. A lemez felületvédelem nélküli, felső oldalán tapadásgátló homokhintéssel, igény esetén egyéb tapadásgátló anyagokkal; talkum, hőre lágyuló fólia, stb. is gyártható. A lemez alján hőre lágyuló ragasztott fólia van.

ALKALMAZÁSI TERÜLET A terméket kitűnő tulajdonságai, jó mechanikai, méretállandósági, hideghajlíthatósági és légköri hatásokkal szembeni magas ellenálló képessége alkalmassá teszi látható egyrétegű, vagy összeépíthető alátétlemezzel látható ill. leterhelt kétrétegű rendszerekben való használatra. Általánosságban a lemez alkalmas tetők, járműforgalomnak kitett födécek, alapozások, víztárolók, burkolatok és falak alatti vízszigetelésre, és minden olyan helyzetben, ahol vízhatlan réteget kell kialakítani a talajból vagy az épületszerkezetek között felszívódó nedvesség ellen. Tulajdonságai alapján minden éghajlatnál beépíthető. Növényzettel telepített tetőknél csak gyökérálló lemezzel együtt alkalmazható.

BEÉPÍTÉS Termoplasztikus tulajdonsága lehető teszi, hogy a lemezt lánggal vagy meleg levegővel, különleges esetekben kompatibilis bitumenes ragasztóval, vagy mechanikai rögzítéssel fektessük. A magas tapadási értékek miatt mindenfajta aljazaton, ú.m. beton, téglá, lemez, fa, különféle hőszigetelő anyagok és egyéb összeépíthető vízszigetelő lemezekkel alkalmazható.

MŰSZAKI ADATOK

VIZSGÁLAT	VIZSGÁLATI SZABVÁNY	MÉRTÉK EGYSÉG	TÚRÉS	ÉRTÉK	
Vastagság	EN1849-1:1999	mm	±0,2%	4-5	
Hossz	EN1848-1:1999	m	-1%	10	
Szélesség	EN1848-1:1999	m	-1%	1	
Egyenesség	EN1848-1:1999	-	20 mm/10 m	megfelelt	
Hideghajlíthatóság	EN1109:1999	°C	<=/	-20	
Hőállóság	EN1110:1999	°C	>=/	130	
Vízhatlanság	EN1928-B:2000	kPa	>=/	300	
				H	K
Szakítószilárdság (max)	EN12311-1:1999	N/5 cm	-20%	750	750
Szakadási nyúlás	EN12311-1:1999	%	-15	40	40
Hasadási szilárdság (szegfeszítő erő)	EN12310-1:1999	N	-30%	200	200
Méretállandóság	EN1107-1:1999	%	<=/	±0,3	±0,3
Átlapolások felszakítása (peeling)	EN12316-1:1999	N/50 mm	-20	50	50
Átlapolások szakítószilárdsága	EN12317-1:1990	N/50 mm	-20%	750	750
Statikus nyomószilárdság	EN12730-A:2001	kg	>=/	20	
Beccapódási ellenállás	EN12691-A:2001	mm	>=/	1250	
Tulajdonságok mesterséges termikus öregítés után: hideghajlíthatóság	EN1296:2000/EN1109:1999	°C	+ 15	-15	
Tulajdonságok mesterséges termikus öregítés után: hőállóság	EN1296:2000/EN1110:1999	°C	-10	120	
Tulajdonságok mesterséges termikus öregítés után: vízhatlanság	EN1296:2000/EN1928-B:2000	kPa	>/=60	megfelelt	
Tulajdonságok mesterséges termikus öregítés után, víz és UV: látható sérülések	EN1297:2005/EN1850-1:1999	-	megfelelt	megfelelt	
Tulajdonságok vegyi anyagokkal szemben: vízhatlanság	EN1296:2000/EN1847	-	megfelelt	nem követelmény	
Külső tűz	ENV1187/EN13501-5:2005	osztályozás	-	Froof	
Éghetőség	EN11925-2/EN13501-12:2005	osztályozás	-	F	
Gyökérállóság	prEN13948	-	megfelelt	nem követelmény	

CSOMAGOLÁS ÉS TÁROLÁS Tekercsekben, zsugorfóliázott raklapokon, normál esetben függőleges helyzetben, a visszafordíthatatlan alakváltozások miatt – a raklapok egymásra helyezése nélkül kell raktározni. Sugárzó hőtől és fagytól mentes helyen kell raktározni.

HULLADÉK-KEZELÉS A termék nem tartalmaz veszélyes anyagokat, maradékai a háztartási vagy ipari hulladékokkal együtt lerakhatók.. (kód: CER170302)

SZABVÁNYOK (MSZ) EN13707; EN13969 - 0120 - GB 06/69407

Megjegyzés: A terméket és alkalmazását érintő további információk elérhetők a Novaglass Alkalmazástechnikai Útmutatójában, vagy a cég Vevőszolgálatán keresztül.

v.08.05



Novaglass Kft.
 1103 Budapest, Gyömrői u. 63.
 Tel:06 1 262-7750 Fax:06 1431-0392
 e-mail info@novaglass.hu
 web: www.novaglass.hu

